

Technical data sheet

Essential CLICK V4

Vydání	11,2012	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
Tech. data	Tloušťka šířka délka Počet lamel v balení M2 v balení váha/balení Pero & drážka způsob instalace		s V-drážkou po všech stranách Plovoucím způsobem na podložce Quick Livyn.	Chraňte vždy před přímým slunečním zářením	4,0 mm 178,0 mm 1386,0 mm 9,0 2,2 m ² /balení 16,6 kg Uniclic
Nášlapná vrstva	Tloušťka povrchová úprava				0,3 mm PU nátěr Class 21,22,23 & 31,32
Třída		prEN			
CE		EN 14041			
odolnost proti otěru		EN654			Class T
odolnost proti otěru		EN 433		<0,10mm	OK
Odchytky rozměrů		EN434	6 h při 80°C	<0,25%	<0,20%
Nebezpečné látky	Formaldehyd TVOC 28 dní OBSAH	EN14041 m119	amendment - 2010	E1 <1000µg/m ³	E1 <100µg/m ³ neobsahuje
Potřísnění		EN 423			třída 1
Světelná stálost		ISO 4892-2			> třída 6
Přemísťování nábytku		EN 424	stopa 0,1 mm/32 kg		beze změny
Kolečkové židle				Type H (EN 12529)	beze změny
Odolnost proti skluzu		EN13893		DS	OK
Tepelný odpor		ISO 8302	na podložce Quick Livyn.		0,013 m ² K/W 0,023 m ² K/W
Podlahové vytápění			vhodné pro všechny standartní topné systémy v betonovém podkladu. Není vhodné pro topné fólie. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C.		
Útlum hluku		ISO 712/2	na podložce Quick Livyn.		ΔLw=6 dB ΔLw=14 dB
Požární klasifikace		EN 14041			Bfl - S1
Záruka			domácí použití komerční použití	www.Quick-Step.com	20 rok na požádání

UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgie
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39